



NEUTRO

Resina epóxi incolor, multiuso de baixa viscosidade que pode ser usada para executar capas de regularização, argamassas, injeção, preenchimento, etc.



ÁREAS RECOMENDADAS

- Indústria mecânica, oficinas, depósitos, almoxarifados, salas de baterias;
- Indústria eletrônica, microeletrônica, automobilística e de tecnologia de ponta;
- Indústria farmacêutica, de cosméticos, laboratórios, e demais locais onde há necessidade de assepsia, estética e facilidade de limpeza;
- Hospitais, escolas, shoppings e teatros;
- Áreas comerciais como showrooms, lojas e locais onde há acesso ao público.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de manipular
- 100% sólidos, sem solventes
- Cura rápida
- Alta resistência a compressão

FABRICAÇÃO

LATICRETE SOLEPOXY

Registered office: Rua Athos Astolfi, 82, Jd. Manchester, Sumaré/SP – BRAZIL – CEP: 13178-443

Ph. +55 19 3211-5050

E-mail: contato@solepoxy.com.br

CERTIFICAÇÕES E PADRONIZAÇÕES

Os produtos que compõem o FINITION, foram ensaiadas pelo Instituto Falcão Bauer, comprovando os mais baixos teores de VOC do mercado, que o torna um produto **ZERO VOC**.



APLICAÇÃO

O verniz NEUTRO puro ou combinado com cargas finas, médias ou grossas pode ser aplicado com rolo, espátula, desempenadeira de aço, etc., conforme a sua consistência e o objetivo de aplicação.

CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, sem contaminações ou material solto. A umidade máxima da base deverá ser de 4% e do ambiente, 70%.

CONDIÇÃO DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

CONDIÇÃO DE ESTOCAGEM

O NEUTRO deve ser estocada, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Massa específica	1,10 ± 0,05 (g/cm³)	ASTM D 1475
Viscosidade	55' CF4	ASTM D 1200
Pot Life	10 minutos	-
Shelf Life	12 meses	-
VOC	1,76g/L	304-91
Cor	Transparente	-

TEMPO DE CURA E SECAGEM

Após da aplicação, a cura é entre 6 e 8 horas e a cura final se dá em 7 dias.

EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Máscara facial com filtro combinado
- Luva de PVC
- Óculos de segurança

RELAÇÃO DE MISTURA

PRODUTO	MISTURA	EMBALAGEM
NEUTRO – A	1,000	2,86 kg / Balde
NEUTRO – B	0,400	1,14 kg / Balde

DOCUMENTAÇÃO

A Ficha de Segurança MSDS (*Material Safety Data Sheet*) deve ser solicitada pelo e-mail sac@solepoxy.com.br.

GARANTIA

Armazenado nas condições ideais, o NEUTRO tem 12 meses de garantia.