



SOLEPOXY

SOLEMASS

Massa epóxi com resistência mecânica, utilizada para modelagem de rodapé arredondado, estucamento, eliminação de juntas e em pequenas regularizações de superfícies para posterior pintura



ÁREAS RECOMENDADAS

A massa SOLEMASS pode ser aplicado com espátula, desempenadeira ou pão duro e é especificado para qualquer tipo de indústria ou comércio.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Alta resistência à compressão, à abrasão e química
- Baixíssima permeabilidade
- Consistência modelável
- Não inflamável, não tóxico

FABRICAÇÃO

LATICRETE SOLEPOXY

Registered office: Rua Athos Astolfi, 82, Jd. Manchester, Sumaré/SP – BRAZIL – CEP: 13178-443

Ph. +55 19 3211-5050

E-mail: contato@solepoxy.com.br

CERTIFICAÇÕES E PADRONIZAÇÕES

Os produtos que compõem a SOLEMASS, foram ensaiadas pelo Instituto Falcão Bauer, comprovando os mais baixos teores de VOC do mercado, que o torna um produto **ZERO VOC**.



CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, sem contaminações ou material solto. A umidade máxima da base deverá ser de 4% e do ambiente, 70%.

CONDIÇÃO DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com o B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

CONDIÇÃO DE ESTOCAGEM

A SOLEMASS deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Pot Life (25°C)	20 minutos	-
Shelf Life	12 meses	-
Estado Físico	Massa	-
Cor	Cinza	-

RELAÇÃO DE MISTURA

PRODUTO	MISTURA	EMBALAGEM
SOLEMASS A	1,000	2,86 Kg / Balde
SOLEMASS B	0,400	1,14 Kg / Balde

TEMPO DE CURA E SECAGEM

Após da aplicação, a cura é entre 10 e 12 horas e a cura final se dá em 7 dias.

EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Luva de PVC
- Óculos de segurança

DOCUMENTAÇÃO

A Ficha de Segurança MSDS (*Material Safety Data Sheet*) deve ser solicitada pelo e-mail sac@solepoxy.com.br.

GARANTIA

Armazenado nas condições ideais, a SOLEMASS tem 12 meses.